

101~234 ¥2,200/m² ¥3,300/m 235~243 ¥700/m² ¥1,050/m

カテゴリ	頁	品名	色数	色番	巾 (cm)	反長 (m乱)	品質						機能性	
							組成	リビート (cm)	耐光 堅牢度	洗濯堅牢度		寸法変化率 (%)		
										変退色	汚染	水洗い		ドライ
カテゴリー	10-11	アリンガ	4	101~104	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル50% 綿50%	タテ なし ヨコ 2.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	12-13	ルネッタ	2	105・106	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 18.8 ヨコ 25.0	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	14-15	ジャンティ	4	107~110	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	16-17	セツラ	3	111~113	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 43.5 ヨコ 30.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ 1.0 ヨコ -1.0	
	18-19	エコルション	10	114~123	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100% (再生糸約51.0%使用)	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ 0.0	
	20-21	フィーノ	2	124・125	150	53	タテ ポリエステル70% アクリル20% 綿10% ヨコ ポリエステル70% アクリル20% 綿10%	タテ なし ヨコ 0.8	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	22-23	ハーベスト	2	126・127	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 45.4 ヨコ 25.2	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	24-25	ルブニール	2	128・129	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 4.9	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	26-27	シュビール	2	130・131	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.3 ヨコ 37.5	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	28-29	シュタム	2	132・133	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 10.7 ヨコ 10.0	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	30-31	アモル	12	134~145	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	4~5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ 0.0	
	32-33	ピッコロ	2	146・147	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.3 ヨコ 25.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ 1.0 ヨコ -1.0	
	34-35	ブリート	4	148~151	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	4級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	36-37	コンセール	2	152・153	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 25.0 ヨコ 25.3	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	38-39	クリスプ	4	154~157	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	40-41	ボラリス	2	158・159	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 19.0 ヨコ 15.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	42-43	ドーズ	6	160~165	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	44-45	チェントロ	4	166~169	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 25.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	46-47	クレール	4	170~173	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ 0.0 ヨコ -1.0	
	48-49	カスケード	2	174・175	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.5 ヨコ 15.0	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
50-51	ピプロ	2	176・177	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 59.5 ヨコ 50.5	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0		
52-53	クラブ	3	178~180	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 20.0 ヨコ 15.0	5級	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ 0.0		
54-55	ノヘア	8	181~188	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0		
56-57	チャンス	2	189・190	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 10.0 ヨコ 15.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0		
遮光	58-59	エスプリ	6	191~196	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	60-61	ロゼット	2	199・200	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 60.5 ヨコ 50.0	5級以上	4~5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ 0.0	
	62-63	カルド	6	201~206	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ 0.0 ヨコ -1.0	
	64-65	ピエーナ	2	207・208	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.3 ヨコ 30.0	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	66-67	アプト	3	209~211	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 10.3 ヨコ 24.9	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ 0.0 ヨコ -1.0	
	68-69	ラファル	6	212~217	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	4級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	70-71	レゾン	2	218・219	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 28.0 ヨコ 15.0	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ 0.0	タテ -1.0 ヨコ 0.0	
	72-73	ルフラン	6	220~225	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	74	ルーチェ	5	226~230	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	75	ラフィーク	4	231~234	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 16.7	5級	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
シアー	76	—	1	235	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ 44.5 ヨコ 25.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	77	—	1	236	150	59	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ 1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	78	—	1	237	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ 0.0 ヨコ -1.0	
	79	—	1	238	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	79	—	1	239	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	80	—	1	240	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
	80	—	1	241	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0	
81	—	1	242	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 3.6	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0		
81	—	1	243	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ 10.3 ヨコ 6.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0	タテ -1.0 ヨコ -1.0		

全点 F[®]☆☆☆☆認定品です。

頁	品名	色番	プレーンシェード	シャープシェード	クッション	形状記憶ウェーブ加工	ライトウェーブ加工	備考
10・11	アリンガ	101～104	●	●	—	—	●	●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。 ●糸節が多少ありますが、糸の特性としてご了承ください。
12・13	ルネッタ	105・106	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じる場合があります。
14・15	ジャンティ	107～110	●	●	—	●	●	●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
16・17	セツラ	111～113	●	●	—	●	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
18・19	エコルション	114～123	●	●	●	●	●	—
20・21	フィーノ	124・125	●	●	—	—	●	●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
22・23	ハーベスト	126・127	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●風通組織(二重織)のため、ヒダの谷間に若干シワがでる場合があります。生地の特長として、ご了承ください。 ●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
24・25	ルブニール	128・129	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
26・27	シュビール	130・131	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じる場合があります。
28・29	シュタム	132・133	●	●	—	—	●	●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。 ●ヨコ糸をひっかかないようにご注意ください。
30・31	アモル	134～145	●	●	●	●	●	—
32・33	ピッコロ	146・147	●	●	—	—	●	—
34・35	ブリート	148～151	●	●	—	●	●	●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
36・37	コンセール	152・153	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じる場合があります。
38・39	クリスプ	154～157	●	●	—	●	●	—
40・41	ボラリス	158・159	●	●	—	—	●	●ヨコ糸をひっかかないようにご注意ください。
42・43	ドーズ	160～165	●	●	—	●	●	—
44・45	チェントロ	166～169	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
46・47	クレール	170～173	●	●	—	●	●	—
48・49	カスケード	174・175	●	●	—	—	●	●風通組織(二重織)のため、ヒダの谷間に若干シワがでる場合があります。生地の特長として、ご了承ください。
50・51	ピプロ	176・177	●	●	—	●	●	—
52・53	クラブ	178～180	●	●	—	●	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
54・55	ノヘア	181～188	●	●	—	●	●	—
56・57	チャンス	189・190	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
58・59	エスプリ	191～196	●	●	—	●	●	●生地の特長により、若干ヨコに張りができる場合があります。
60・61	ロゼット	199・200	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じる場合があります。
62・63	カルド	201～206	●	●	—	●	●	●ヨコ糸をひっかかないようにご注意ください。
64・65	ピエーナ	207・208	●	●	—	●	●	—
66・67	アプト	209～211	●	●	—	—	●	●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じる場合があります。
68・69	ラファル	212～217	●	●	—	●	●	—
70・71	レゾン	218・219	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
72・73	ルフラン	220～225	●	●	—	●	●	—
74	ルーチェ	226～230	●	●	—	●	●	—
75	ラフィーク	231～234	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
76	—	235	●	●	—	—	●	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
77	—	236	●	●	—	—	●	—
78	—	237	●	●	—	—	●	—
79	—	238	●	●	—	●	●	—
79	—	239	●	●	—	●	●	—
80	—	240	●	●	—	●	●	—
80	—	241	●	●	—	●	●	—
81	—	242	●	●	—	●	●	—
81	—	243	●	●	—	●	●	—

●価格には、消費税は含まれておりません。

表示マーク

業界団体に決められた表示マーク

防火
防火機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。不燃を示すものではなく防火機能を施したものです。

ウォッシュابل
家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。家庭用洗濯機で丸洗いできますが、商品ごとの洗濯方法は、洗濯表示も併せて参照ください。

遮光カーテン
遮光性を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に最適です。遮光性1~3級のランクと、遮光1級はさらに5段階に分けています。

遮熱シアー
シアーカーテンの中で室内の温度上昇を抑制し、一般のカーテンと比較して節電対策上の相対効果が認められた商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

一般社団法人 日本インテリア協会 (NIF) <https://www.nif.or.jp>

グリーン購入法適合品
国等による環境物品等の調達推進等に関する法律「グリーン購入法」に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。

エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

エコマーク認定商品 (再生ポリエステル繊維50%以上)
エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けているものに与えられます。

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散量がより多い物からより少ないものに対応する3つの等級(F☆☆☆、F☆☆☆☆、F☆☆☆☆)を定め、インテリアファブリックス性能評価協議会が与える統一マークを表示しています。当見本帳掲載生地は全点F☆☆☆☆認定品です。
インテリアファブリックス性能評価協議会 <http://www.interior-seino.gr.jp>

シンコール独自の表示マーク

ミラーレース
室内のプライバシー性を考えた、遮像効果のあるシアーです。外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。UV抑制・遮光効果もあり、量・家具などの日焼け防止作用もあります。

UVカット (60~69.99%)
通常のシアーに比べ、内装材の色あせの原因となる紫外線の量を低減することができます。

防汚性
洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。

リサイクル
カーテンリサイクル回収システム対応可能商品です。使用済みカーテンを資源として有効利用します。

スタイル表示マーク

形状記憶ウェーブ加工
美しく均一なウェーブが出る本格的な形状記憶加工です。

形態安定ライトウェーブ加工
ソフトで自然なウェーブが特長の加工です。

遮光



遮光カーテン (NIF基準)

ドレープカーテンは(一社)日本インテリア協会(NIF)が定めたカーテン遮光率1~3級に分類しています。



遮光ランク


遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS L 1055 A法)	遮光1級の区分表記 (NIF法)		
		表記	状態説明	目視度合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	●●●●●
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光が漏れるが、生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光が漏れ、生地の織り組織や色がわかります。	
2級	99.98~99.80%	C	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	●●●●○
3級	99.79~99.40%			●●●○○

*状態説明は目安としてお考えください。

遮光1級のカーテンを5段階に分類

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

NIF法(特許第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテン等の試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する割合により区分します。



透けにくい 遮光性 透けやすい

窓にドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。光の透け方などは、生地の種類によって異なります。目安としてお考えください。

遮像性

室内の見えにくさ/光をさえぎる

シアーカーテンは、昼間において適度に光を取り入れつつも窓外から部屋内がどのように見えるのか、そのプライバシー性がポイントとなります。

見え方はカーテンのスタイルや柄いきにより左右されますが、ここでは「光をどのくらいさえぎるか」をひとつの目安とするために、見えにくさを3ランクに分けました。

見えにくさ	遮光率 (JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ 40% 60%	60%以上	室内はほとんど見えない。
見えにくさ 40% 60%	40~59.99%	室内がうすうすと透けて見える。
見えにくさ 40% 60%	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

*光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。
*状態表現は目安としてお考えください。



見えにくい 見えにくさ 見えやすい

実際に窓にシアーカーテンを掛け、窓外から撮影をおこなっています。お部屋のプライバシー性を考えるときの目安としてご参照ください。

UVカット

紫外線をさえぎる

室内の日焼けなどの原因といわれるUV(紫外線)カット率を薄地全点に表示しました。UVカット率が高いほど、紫外線を通しにくい生地となります。ここでは280~400nmの紫外線の透過率平均値をもとに、UVカット率を3ランクに分けました。お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてください。

UVカット率	UVカット率	性能説明
UVカット率 40% 60%	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率 40% 60%	40~59.99%	高度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率 40% 60%	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的に薄地特有の透け感を活かした生地です。

*紫外線の透過率は、分光光度計を用いて測定しています。
*光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご参照ください。

※シアーでは見えにくさとUVカット率をグラフ表示しています。

クリस्प
【CRISP】

品名

ナチュラルな質感とスマートな上質感を併せ持つ
プレーンな無地のカーテン。
深い色合いがお部屋の印象をワンランクアップさせてくれます。

生地巾	150cm
リピート	なし
組成	タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%
寸法変化率	水洗い：タテ -1.0% ヨコ 0.0% ドライ：タテ -1.0% ヨコ -1.0%

生地の機能性を表します。

対応スタイルを表します。

取り扱い方法
(洗濯表示)

組成

製品を構成している各種繊維の重量割合をタテ(経)、ヨコ(緯)各々パーセント表示したものを、グリーン購入法適合品及びエコマーク認定商品については生地全体の再生系の混用率も表示しています。

リピート

生地のタテ(上・下)とヨコ(左・右)の寸法が表示されます。表示のリピートは標準寸法であり、「生地」という特性上、わずかな誤差がありますのでご了承ください。

寸法変化率

洗濯による生地の寸法変化をパーセント表示しています。JIS L 1096 D法(水洗い)・J-1法(ドライ)の試験を行っています。生地の伸びがプラス数値、縮みがマイナス数値となります。各数値結果につきましては生地状態における試験結果であり、実際の洗濯では表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので、取り扱い洗濯表示に従い洗濯をするようにお願いします。なお、「生地」という性質上、多少の試験結果以上の伸び縮みが起こる事もありますのでご了承ください。

耐光堅牢度

光による変色の程度を示しています。JIS L 0842(カーボンアーク灯光に対する)試験の5級標準退色判定法によって行います。通常等級は、1級から5級に分かれており、5級が良くなります。実際の使用では、窓の向き、日照時間等の違いで変色の程度に差が生じます。(P.82・83の生地規格・性能一覧に掲載)

洗濯堅牢度

洗濯後の色落ちの程度を示しています。JIS L 0844 A-2号による変退色(色あせ)と汚染(他の布地に染まる)の洗濯試験です。等級は1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の洗濯では、やり方等で多少の色落ちが起こる場合があります。(P.82・83の生地規格・性能一覧に掲載)

洗濯表示記号説明

	液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。		底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
	酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。		底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができます。
	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。		アイロン仕上げはできません。
	日陰でのつり干しにしてください。		弱い洗いで石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でのドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を含みます。
			弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。

生地種類別の取り扱い方法

洗濯表示記号	組み合わせ洗濯表示	表示対象品	取り扱い注意事項
S-61	 あて布使用	ポリエステル100%ドレープで 当社ウォッシュブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
S-62	 あて布使用	ポリエステルとアクリル、又はアクリル系との交織、アクリル100%等合繊使いのドレープ、特殊加工品、シアーで当社ウォッシュブル基準を満たすもの。又一部少量の他繊維を含むものであって当社ウォッシュブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)でドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
S-69	 形状記憶カーテン加工品	形状記憶カーテン加工品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。石油系溶剤(蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～)の弱い洗いでドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。

※シンコールカーテンの洗濯表示はカーテン生地類の生地性能を基準としており、縫製はベーシック縫製、芯地はポリエステル芯資材によることを前提とした表示で、特殊縫製やフレンジ付き等は別とします。

カーテンのお取り扱いについて

■繊維素材は伸縮します

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布でできている以上、避けられない性質です。

カーテンにとっては高温、多湿は好ましくない環境であり、長くきれいにお使いいただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

■日常のメンテナンスが大切です

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ、煙草のヤニ、キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。

日頃から掃除機のブラシやすきまノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルでおこなってください。

■お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。

その際には、必ず洗濯表示に従っておこなってください。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光、温度、湿度などで繊維を劣化させます。

商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもありえます。

※シンコールのカーテンは品質に万全を期しておりますが、より美しく、快適にご利用いただけますよう、ご使用にあたり以上の留意点をご承知おきくださるよう、お願いいたします。

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道				
シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 https://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2-29-11コーポ182A102
東北				
シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
青森営業所	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
八戸営業所	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
秋田営業所	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
盛岡営業所	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22
三陸営業所	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
山形営業所	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
郡山営業所	024-947-1700	024-947-0002	963-0117	郡山市安積荒井1-77
福島営業所	024-544-6091	024-544-6092	960-8166	福島市仁井田字谷地南27-24
いわき営業所	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23
新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
長岡営業所	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市蒲瀬町2284
上越営業所	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1
関東				
東京シンコール(株) 宇都宮支社	03-5961-1151 0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	03-5961-1154 0289-76-5622	114-8512 322-0013	東京都北区西ヶ原1-46-13 鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高岡町388-1
茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19
中部・東海				
シンコール(株) 名古屋本社	03-3705-1111 https://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5
名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	名古屋市中川区供米田2-1815
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野瀧西2-9-46
長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和町745-11

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北陸				
シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
富山営業所	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
福井営業所	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開港3-3010
若狭営業所	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2
近畿				
シンコー(株)	06-6747-5291 https://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002	大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビル7F
京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市萩野6-60
神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6
中国				
(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ヶ丘3-1-13
四国				
(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 本社ビル2F
松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
シンコールギャラリー-MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1 2F
徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31
九州・沖縄				
シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンバレス2F(201号)
北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
九州・沖縄				
シンコー沖縄(株)	098-878-4343 https://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp
九州・沖縄				
シンコーインテリア(株)	03-3404-8181	03-3404-8186	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

グループホームページ <https://www.sincol-group.jp/>

INDEX (50音)

	柄名	ページ
ア	アプト	66
	アモル	30
	アリンガ	10
	エコルション	18
	エスプリ	58
カ	カスケード	48
	カルド	62
	クリスプ	38
	クルブ	52
	クレール	46
	コンセール	36
サ	シャンス	56
	ジャンティ	14
	シュタム	28
	シュピール	26
	セッラ	16
タ	チェントロ	44
	ドーズ	42
ナ	ノヘア	54
ハ	ハーベスト	22
	ビエーナ	64
	ビッコロ	32
	ビプロ	50
	フィーノ	20
	ブリート	34
	ボラリス	40
	ラ	ラファル
ラフィーク		75
ルーチェ		74
ルネッタ		12
ルブニール		24
ルフラン		72
レゾン		70
ロゼット		60
シャー	235	76
	236	77
	237	78
	238	79
	239	79
	240	80
	241	80
242	81	
243	81	

見本帳の廃棄処理について

(お願い)

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会
シンコール

ご注意

昇降タイプのシェード類には操作コードやボールチェーン、カーテンにはタッセル(カーテンを束ねるひも)を付属しておりますが、それらが首や体に引っかかるなど、思わぬ事故を招く恐れがあります。

回避するために、お取り扱いには充分の注意をお願い致します。

- ・印刷の色と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。
- ・商品の柄によっては、貼り生地だけでは十分に色柄を表現できない場合がありますので、ご注文の際には、必ず大きな生地見本等でご確認ください。
- ・諸般の事情により、価格及び仕様を変更させて頂く場合があります。
- ・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時のものです。(2021年9月)

発行所 シンコールインテリア株式会社



MADORY

For New Life Style

SINCOL®